

Министерство обороны Российской Федерации  
13 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ МИНОБОРОНЫ РОССИИ



УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель начальника 13 ГНИИ МО РФ  
по научной работе  
доктор технических наук, профессор  
В. А. Горшков  
«15» ноября 2005 года

ОТЧЕТ  
о результатах натурных климатических испытаний  
консервационных составов «Автокон-Л» и «Автокон-ЛС»

Начальник 4 управления

А.В. Яковлев

Начальник 405 отдела  
канд. техн. наук

С.И. Бакшаев

г. Люберцы 2005

## Список исполнителей

Начальник 405 отдела  
канд. техн. наук

С.И. Бакшаев  
(организация  
проведения испытаний,  
составление выводов и  
рекомендаций)

Старший научный сотрудник

Т.Е. Ямпольская  
(проведение испытаний,  
составление отчета)

Научный сотрудник

Л.Л. Анчеева  
(проведение испытаний  
и обработка полученных  
результатов)

Научный сотрудник

Т.М. Макухина  
(проведение испытаний  
и обработка полученных  
результатов)

## Содержание

	стр.
Введение.....	4
1 Цель испытаний .....	4
2 Объекты испытаний.....	5
3 Методика испытаний.....	5
4 Результаты испытаний.....	6
5 Выводы.....	6
6 Заключение.....	12

## **Введение**

Консервационные составы «Автокон-Л» и «Автокон-ЛС» (ТУ 23389-059-27991970-00, изм. №1 и №2), выработки ЗАО «Автоконинвест», предназначены для защиты от коррозии металлоконструкций и изделий из черных и цветных металлов.

Натурные климатические испытания данных составов проводились в течение 12 месяцев на испытательных станциях войсковой части 75360:

- испытательная станция «Лазаревская», г. Сочи, Краснодарского края (теплый влажный климат с коррозионной агрессивностью атмосферы 8 баллов, ГОСТ 16350-80);
- испытательная станция «Мончегорская», г. Мончегорск, Мурманской области (умеренный холодный климат с коррозионной агрессивностью атмосферы 6 баллов, ГОСТ 16350-80).

## **1 Цель испытаний**

Натурные климатические испытания проводились с целью получения наиболее полной информации о защитной способности консервационных составов «Автокон-Л» и «Автокон-ЛС» по отношению к основным конструкционным металлам и сплавам, а также элементам конструкции и деталям объектов вооружения и военной техники.

Конечной целью испытаний являлась оценка возможности использования составов «Автокон-Л» и «Автокон-ЛС» в качестве средства профилактики и торможения коррозии на объектах вооружения и военной техники.

## **2 Объекты испытания**

Испытаниям подвергались консервационные составы «Автокон-Л» и «Автокон-ЛС» (ТУ2389-059-27991970-00), представляющие собой растворы ингибиторов коррозии «Телаз-Л» и «Телаз-ЛС» (ТУ2461-060-27991970-02) в минеральном масле.

Состав «Автокон-Л» предназначен для защиты от коррозии черных металлов и сплавов. Состав «Автокон-ЛС» - для защиты от коррозии как черных, так и цветных металлов и сплавов.

В качестве объекта сравнения использовались штатные противокоррозионные составы: консервационное масло К-17 (ГОСТ 10877-76) и состав на основе маслорастворимого ингибитора коррозии АКОР-1 (ГОСТ 15171-78).

Консервационные составы наносились на образцы металлов и сплавов, а также на детали, агрегаты и элементы конструкции самолетов СУ-27, находящихся на опытном хранении на испытательных станциях. Образцы металлов и сплавов, обработанные исследуемыми составами, размещались в различные отсеки (проветриваемые и непроветриваемые) самолета Су-27.

Для определения эффективности торможения начавшихся коррозионных процессов с помощью составов «Автокон» использовались стальные закородированные образцы, размещенные на открытой площадке.

## **3 Методика испытаний**

Натурные климатические испытания проводились в соответствии с «Программой проведения натурно-климатических испытаний средств временной противокоррозионной защиты» и

«Методикой исследования эффективности перспективных консервационных материалов на климатических испытательных станциях в/ч 75360», разработанных на основании ГОСТ 9.516-2001 «Материалы смазочные для военной техники. Методы определения защитной способности при натурных климатических испытаниях».

#### **4 Результаты испытаний**

Результаты натурных климатических испытаний защитной способности консервационных составов «Автокон-Л» и «Автокон-ЛС», проведенных в течение 12 месяцев на испытательных станциях «Лазаревская» и «Мончегорская», по сравнению со штатными защитными средствами, представлены в таблицах 1 и 2.

Из таблиц следует, что защитная способность составов «Автокон-Л» и «Автокон-ЛС» не уступает защитной способности консервационного масла К-17 и состава на основе ингибитора коррозии АКОР-1.

#### **5 Выводы**

1 Натурные климатические испытания консервационных составов «Автокон-Л» и «Атокон-ЛС», при нанесении их на металлические образцы, размещенные в различных отсеках самолетов Су-27, хранящихся на испытательных станциях «Лазаревская» и «Мончегорская» показали, что защитная способность исследуемых составов по отношению к стали и к алюминиевому сплаву не уступает защитной способности консервационного масла К-17.

Таблица 1- Результаты натурных климатических испытаний защитной способности консервационного состава Автокон-Л в условиях теплого влажного и умеренного холодного климатических районов

Средство защиты	Наименование материала образцов, детали, узла, их расположение на самолете	Первоначальное состояние поверхности	Коррозионное состояние	
			после 1 года испытаний	испыт. станция «Лазаревская»
1	2	3	4	5
Металлические образцы				
1. Автокон -Л	Сталь 30ХГСА (непроветриваемый отсек самолета)	Без коррозии	Без изменений	Единичные точки коррозии, 2-3%
2. К-17			Без изменений	Единичные точки коррозии, 1- 2%
3. АКОР-1			Без изменений	Единичные точки коррозии, 1- 2%
4. Без покрытия			Точечная коррозия 15%	Точечная коррозия, 15%
5. Автокон -Л	Сталь 30ХГСА (открытая площадка)	Сплошная поверхностная коррозия	Частичное возобновление коррозии пятнами на 30% поверхности	Частичное возобновление коррозии пятнами на 30% поверхности
6. К-17			Возобновление коррозии на 100% поверхности	Возобновление коррозии на 100% поверхности
7. АКОР-1			Возобновление коррозии на 100% поверхности	Возобновление коррозии на 100% поверхности
8. Без покрытия			Рыхлый осыпающийся слой продуктов коррозии	Рыхлый осыпающийся слой продуктов коррозии

1	2	3	4	5
Узлы, детали, агрегаты самолета Су-27, изготовленные из стали				
1. Автокон-Л	Циток заправки пневмосистемы фонаря, винты крепления щитка, штуцер заправки (непроветриваемый отсек самолета)	Сплошная поверхностная коррозия	Возобновления коррозии не обнаружено	Возобновления коррозии не обнаружено
2. АКОР-1	Тяга крепления коробки ВКА, короткая (непроветриваемый отсек самолета)	Поверхностная коррозия пятнами и точками, 40-50%)	Возобновления коррозии не обнаружено	Возобновления коррозии не обнаружено
3. Автокон-Л	Тяга крепления коробки ВКА короткая (непроветриваемый отсек самолета)	Поверхностная коррозия пятнами и точками, 10-15%)	Возобновления коррозии не обнаружено	Возобновления коррозии не обнаружено
4. АКОР-1	Тяга крепления коробки ВКА длинная (непроветриваемый отсек самолета)	Поверхностная коррозия пятнами и точками, 10-15%)	Возобновления коррозии не обнаружено	Возобновления коррозии не обнаружено
5. Автокон-Л	Пилон АКУ-470 (проветриваемая зона)	Отслаивание ЛКП, точки и пятна коррозии, 50%	Возобновление коррозии на 40% поверхности	Возобновление коррозии на 50% поверхности
6. АКОР-1	Отверстия под крепеж локса ВКА (проветриваемая зона)	Сплошная коррозия	Возобновление коррозии на 80% поверхности	Возобновление коррозии на 80% поверхности

Таблица 2- Результаты натурных климатических испытаний защитной способности консервационного состава Автокон-ЛС в условиях теплого влажного и умеренного холодного климатических районов

Средство защиты	Наименование материала образцов, детали, узла, их расположение на самолете	Первоначальное состояние поверхности	Коррозионное состояние поверхности после 1 года испытаний	
			испыт. станция «Лазаревская»	испыт. станция «Мончегорская»
1	2	3	4	5
Металлические образцы				
1. Автокон-ЛС	Сталь 30ХГСА (непроветриваемый отсек)	Без коррозии	Без изменений	Отдельные точки коррозии, 2-3%
2. К-17			Без изменений	Единичные точки коррозии, 1-2%
3. АКОР-1			Без изменений	Единичные точки коррозии, 1-2%
4. Без покрытия			Точечная коррозия, 10-15%	Точечная коррозия, 10-15%
5. Автокон-ЛС	Сталь 30ХГСА (открытая площадка)	Сплошная поверхностная коррозия	Частичное возобновление коррозии пятнами на 30% поверхности	Частичное возобновление коррозии пятнами на 30% поверхности
6. К-17			Возобновление коррозии на 100% поверхности	Возобновление коррозии на 100% поверхности
7. АКОР-1			Возобновление коррозии на 100% поверхности	Возобновление коррозии на 100% поверхности
8. Без покрытия			Рыхлый осыпающийся слой продуктов коррозии	Рыхлый осыпающийся слой продуктов коррозии

1	2	3	4	5
9. Автокон-ЛС	Алюминиевый сплав Д16 (непроветриваемый отсек)	Без коррозии	Без изменений	Погружение поверхности
10. К-17			Погружение поверхности	Погружение поверхности
11. АКОР-1			Погружение поверхности	Погружение поверхности
12. Без покрытия			Погружение поверхности	Продукты коррозии в виде точек, 10%
Узлы, детали, агрегаты самолета СУ-27, изготовленные из черных и цветных металлов				
1. Автокон-ЛС	Тяга крепления коробки ВКА, длинная (непроветриваемый отсек)	Поверхностная коррозия пятнами и точками, 40-50%	Возобновления коррозии не обнаружено	Возобновления коррозии не обнаружено
2. АКОР-1	Тяга крепления коробки ВКА, короткая (непроветриваемый отсек)	Поверхностная коррозия пятнами и точками, 40-50%	Возобновления коррозии не обнаружено	Возобновления коррозии не обнаружено
3. Автокон-ЛС	Проушины штока стойки (проветриваемый отсек)	Поверхностная коррозия пятнами, 50%	Возобновления коррозии не обнаружено	Возобновление коррозии на 20% поверхности
4. АКОР-1	Отверстия под крепеж лока ВКА (проводимый отсек)	Сплошная поверхностная коррозия	Возобновление коррозии на посадочных местах, 50%	Возобновление коррозии на посадочных местах, 80%
5. Автокон-ЛС	Трубопровод низкого давления ( проветриваемая зона)	Окисление поверхности с белым легким налетом (алюминиевый сплав)	Возобновления коррозии не обнаружено	Возобновления коррозии не обнаружено

1	2	3	4	5
6. АКОР-1	Трубопровод воздушной системы (проводиваемая зона)	Окисление поверхности с белым легким налетом (алюминиевый сплав)	Возобновления коррозии не обнаружено	Возобновления коррозии не обнаружено
7. Автокон-ЛС	ШРАП 400-3Ф (непроветриваемый отсек)	Окисление поверхности медных деталей	Возобновления коррозии не обнаружено (зеленоватый подтек масла)	Возобновления коррозии не обнаружено (зеленоватый подтек масла)
8. Автокон -ЛС	Тройник крана УГ-185 (проводиваемая зона)	Поверхностная коррозия пятнами	Возобновления коррозии не обнаружено	Возобновления коррозии не обнаружено

2 Консервационные составы «Автокон-Л» и «Автокон-ЛС», нанесенные на детали и элементы конструкции самолетов Су-27, расположенные в закрытых (непроветриваемых) зонах, показали высокую защитную способность, аналогичную консервационному маслу К-17 и защитному составу на основе ингибитора коррозии АКОР-1.

3 Составы «Автокон-Л» и «Автокон-ЛС», нанесенные на закорродированные стальные образцы, размещенные на открытой площадке, более эффективно тормозят коррозионные процессы, чем консервационное масло К-17 и состав на основе ингибитора коррозии АКОР-1.

## 6 Заключение

Консервационные составы «Автокон-Л» и «Автокон-ЛС» могут быть использованы для противокоррозионной защиты объектов вооружения и военной техники при их эксплуатации и хранении наряду с консервационным маслом К-17 и защитным составом на основе ингибитора коррозии АКОР-1.